

# レオフィニッシュ<sup>®</sup>

## RHEOFINISH<sup>®</sup>

### 化学反応性型枠剥離剤

レオフィニッシュは、コンクリート表面に化学反応による被膜を形成することで、型枠面との剥離性を向上させます。また、気泡を抑制してコンクリート肌面をより美しく仕上げます。

#### 特長

1. コンクリート表面の気泡を抑制し、美しい肌面のコンクリートを製造できます。
2. コンクリート表面に被膜を形成し、優れた剥離性が得られます。
3. 従来の水溶性剥離剤と比較して型枠表面の汚れが少なくなりますので、ケレン作業が容易です。
4. 水性ですので火気に対して安全です。

#### 主成分および物性

主成分	外 観	密度 (g/cm <sup>3</sup> 、20℃)	粘度 (mPa·s、20℃)	pH (20℃)
特殊脂肪酸エステル	乳白色液体	0.92~0.98	50以下	7~10

#### 用途

レオフィニッシュは、各種コンクリート製品や一般土木・建築工事の剥離剤として、幅広くご使用できます。

#### 使用量と使用方法

1. レオフィニッシュは原液または2倍液（レオフィニッシュ 1：水 1）でご使用ください。なお、水は上水道水をご使用ください。
2. レオフィニッシュはスプレー、またはスポンジ、モップなどを用い、なるべく薄く塗布してください。
3. レオフィニッシュの原液または2倍液の塗布面積は、1ℓ当り20~50m<sup>2</sup>です。

#### 使用および取扱上の注意事項

1. 本剤を塗布して型枠の底面やコーナーに本剤が大量に溜まった（残留）場合、コンクリートの硬化を阻害することがありますので、モップ等でふき取ってください。
2. 本品は凍結のおそれがないところに（凍結温度：-3℃）保管してください。
3. 一旦凍結した場合は、融解しても本来の性能を発揮しませんので、使用しないでください。
4. 取扱いに当たっては、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
5. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
6. 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
7. 飲み込んだ場合には、多量の水を飲み込ませ、直ちに専門医の診察を受けてください。
8. 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
9. 使用および取扱いの前に、当社の安全データシート（MSDS）をお読みください。

#### 荷姿

原液：20ℓポリ内装箱／208ℓドラム缶



The Chemical Company

※本商品についてのお問い合わせは、本社混和剤営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

## BASF ポズリス株式会社

本社 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 21階  
混和剤営業部 TEL 03-3796-9870 FAX 03-3796-9980  
建材営業部 TEL 03-3796-9850 FAX 03-3796-9980

仙台支店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 大阪支店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244  
東京支店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 福岡支店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273  
名古屋支店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713

札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061 横浜営業所 TEL 045-211-0485 FAX 045-211-0487  
宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263 静岡営業所 TEL 054-254-2514 FAX 054-254-2515  
千葉営業所 TEL 043-266-6181 FAX 043-266-6183 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505  
上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218  
(松本・金沢事務所) 鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

[www.pozzolith.basf.co.jp](http://www.pozzolith.basf.co.jp)

●ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名に®マークを付記したものは、BASF社の登録商標です。

●ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

●万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。

●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●BASFポズリス株式会社は開発・技術センターと茅ヶ崎工場及び堺製造センターでISO9001を、また開発・技術センターと茅ヶ崎工場においてISO14001を審査登録しています。

