

エマコ[®]S98P

EMACO[®]S98P

ポリマーセメント系モルタル材

エマコS98Pは、セメント、砂、粉末ポリマーなどの必要成分をあらかじめ調整混合した、プレミックスタイプのポリマーセメントモルタル材で、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて練り混ぜるだけで、硬化収縮が極めて小さい補修用のポリマーセメントモルタルが得られます。

エマコS98Pは、こて塗りまたは吹付け工法のいずれの工法でも、断面修復工事を容易に行うことができます。

特長

1. 1回の吹付けまたはこて塗りにより、コンクリートはつり面の天井面には10mm厚、垂直面では20mm厚の施工ができます。
2. ポリマー成分の作用により、コンクリートとの付着性に優れています。
3. 硬化収縮が極めて小さいポリマーセメントモルタルが得られます。
4. 耐透水性に優れています。
5. プレミックス製品のため取り扱いが容易で、品質の安定したポリマーセメントモルタルが得られます。

用途

- コンクリート構造物（一般建築物、土木構造物、港湾・海洋構造物等）の断面修復

仕様

配 合		1m ³ 当りの標準使用量		可使時間 (20℃)
エマコS98P	使用水量	エマコS98P	単位水量	
25kg (1袋)	3.8~4.2kg	1,825kg (73袋)	292kg	約60分

施工方法

1. 健全なコンクリート面を露出させ、粗面状態で余剰水のない湿潤面とした上で施工してください。湿潤面にできない場合は、乾燥した粗面に断面修復材用プライマー「エマコC150」を塗布した上で施工してください。
2. 鉄筋が腐食している場合は、「エマコC1000」または「エマコC2000/C2200」で適切な防錆処理を行ってください。
3. エマコS98Pは「すぐ使える」プレミックス製品ですので、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて、ミキサで均一に練り混ぜてから使用してください。
4. 使用水量は施工時の気温・施工方法により変化し、1袋当たり3.8~4.2kgの範囲で使用してください。
5. 左官工法および吹付け工法により施工し、こて仕上げを行ってください。こて仕上げの際には、必要に応じて仕上げ助剤「マスターキュアー 301」の希釈液を使用してください。
6. 施工後、養生剤「マスターキュアー 106」を塗布するか、または適切な養生を行ってください。

物性試験結果例

試験項目		測定値	試験方法
施工軟度(フロー値)		172	JIS R 5201:1997「セメントの物理試験方法」 (練上り温度:20.0℃)
凝結時間	始 発	4時間15分	JIS A 1147:2001「コンクリートの凝結時間試験方法」
	終 結	7時間10分	
厚塗り性		異常なし	NEXCO 3社 JHS-416-2004「断面修復材料品質規格試験方法」
硬化収縮性 (%)	材齢28日	0.035	JIS A 1129-3:2001「モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法」 (翌日基長)
熱膨張性 ($\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)		1.70	NEXCO 3社 JHS-416-2004「断面修復材料品質規格試験方法」
圧縮強度 (N/mm ²)	材齢28日	43.9	JIS A 1108:1999「コンクリートの圧縮強度試験方法」($\phi 5 \times 10\text{cm}$)
静弾性係数 (kN/mm ²)	材齢28日	19.2	JIS A 1149:2001「コンクリートの静弾性係数試験方法」($\phi 5 \times 10\text{cm}$)
曲げ強度 (N/mm ²)	材齢28日	9.84	JIS R 5201:1997「セメントの物理試験方法」
引張強度 (N/mm ²)	材齢28日	3.51	JIS A 1113:1999「コンクリートの割裂引張強度試験方法」($\phi 5 \times 10\text{cm}$)
コンクリートとの付着強度 (N/mm ²)	材齢28日	2.37	建研式接着力試験器を使用 (試験体:30×30×6cmのコンクリート平板、表面目荒らし)

使用水量:3.9kg/袋(25kg)、養生:20℃、RH60%気中養生

施工上の注意事項

1. 本品の練混ぜには必ずミキサを用い、練混ぜ水には水道水またはこれに準ずるものを使用してください。
2. 練混ぜにアルミ製の羽根等を使用した場合、異常膨張する恐れがあるため使用しないでください。

取扱上の注意事項

1. 本品は吸湿性を有する粉末品ですのでセメントと同様に取り扱い、袋単位で使用し、破袋または一度開封して放置された製品は使用しないでください。
2. 本品は水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚、目、呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
3. 取り扱いに当たっては、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
4. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
5. 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
6. 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けてください。

包装形態

25kg 防湿袋詰

※本商品についてのお問い合わせは、最寄りの事業所および技術センターまでご連絡ください。

BASF ポズリス株式会社

本 社 〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 (代)TEL 03-3796-9710 FAX 03-3796-9980
六本木ヒルズ森タワー 21階

仙台支店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061
東京支店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263
千葉営業所 TEL 043-203-1770 FAX 043-203-1772 神奈川営業所 TEL 0467-84-4166 FAX 0467-84-4299
名古屋支店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713 上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852
静岡営業所 TEL 054-254-2514 FAX 054-254-2515 (松本金沢事務所)
大阪支店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218
福岡支店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505
鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

技術センター 技術的なお問い合わせ 混和剤製品 TEL 0467-87-8205 建材製品 TEL 0467-87-8207

www.pozzolithe.basf.co.jp

- ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名、マークを付記したものは、BASF社の登録商標です。
- ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
- 万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。
- 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- BASF ポズリス(株)は、生産統括部及び開発・技術センターにて、ISO9001及びISO14001を審査登録しています。

