

ソロアクリル60

THOROACRYL 60[®]

セメントベース・モルタル用アクリルエマルジョン

ソロアクリル60は特殊アクリルポリマーでセメント系無機材料に混和することにより、耐候性、耐久性等を改善する混和剤です。

特長

1. 付着強度が向上します。
2. 耐候性・耐久性を改善します。
3. 物理的性質を改善します。
4. 施工性を改善します。

用途

1. ボンドコート用
2. 無機系床下地材仕上げ用
3. 無機系保護コーティング材下地用
4. 仕上げ・下塗り用モルタル用
5. 補修モルタル用

一般物性試験結果例(21℃)

1. 比重 : 1.035
2. 固形分濃度: 28% W/W

砂・セメント比 3:1 モルタル		水	アクリル 60 : 水 = 1 : 1
		N/mm ²	
圧縮強度	7 日	26.10	27.90
	28 日	27.90	30.30
曲げ強度	28 日	7.23	12.13
引張強度	7 日	1.45	2.31
	28 日	1.52	2.35
せん断強度	7 日	0.44	0.52
	28 日	0.53	1.16

荷姿

20ℓ ペール缶 ・ 5ℓ ボトル缶

希釈率

	ソロ アクリル60／水(重量比)
ボンドコート用	1／0
仕上げコート用	1／1
仕上げ・下地モルタル用	1／3
補修モルタル用	1／1

使用上の注意

MSDSをご参照願います。