

マスターフロー[®] 530 モルタル

MASTERFLOW[®] 530 MORTAR

特殊セメント系 / 非金属骨材系 高性能無収縮モルタル材

マスターフロー 530モルタルは、主として土木・建築工事における鉄骨柱・煙突等の据付け用のドライパッドモルタルに用いる金属骨材を含まない無収縮モルタル材で、静荷重はもとより動荷重を十分支持し、基礎部に均一に伝達することができます。

特長

- 1. 施工性(仕上げ性)**
成形性能に優れていますので、変形せず密実で精度の高いパッドが作れます。
- 2. 無収縮性**
所定のコンシステンシーの範囲内で練り混ぜられたモルタルは、安定した無収縮性を示します。
- 3. 強度特性(20℃における参考値)**
早強性(材齢 1日): 20N/mm² 以上
中強度性(材齢28日): 50N/mm² 以上
- 4. 耐久性**
乾湿の繰り返し、温度変化あるいは凍結融解等の環境条件に対して、長期間にわたって安定した耐久性を示します。

用途






- 各種建屋鉄骨柱、鋼製煙突等の据付け用のドライパッドモルタル

仕様

1m ³ 当りの標準使用量(kg)	使用水量(ℓ/袋)	コンシステンシーの範囲(施工軟度)	練り温度の範囲(℃)	可使時間(20℃)
2,200 (25kg×88袋)	2.3~2.7	モルタルを強く握り、形状を保つ程度の硬さ。	10~35	約60分

施工方法

- 健全なコンクリート面を露出させ、粗面状態で余剰水のない湿潤面とした上で施工してください。
- マスターフロー 530モルタルは「すぐ使える」プレミックス製品ですので、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて、ミキサで均一に練り混ぜてから使用してください。
- 使用水量は、材料温度、気温およびミキサの性能等によって多少左右されます。突き固め施工に適したモルタルを得るには、1袋当たり2.3~2.7ℓの範囲で使用してください。
- 1袋当たりの練り量は約11ℓで、1m³当りの標準使用量は2,200kg(25kg×88袋)になります。

下地コンクリートの処理	モルタルの練混ぜ	ボンドコート	成形	養生
 <p>粗面度2~3cm 基礎</p> <p>健全なコンクリート面を露出させ、十分清掃して吸水させる。</p>	 <p>左官用モルタルミキサ</p> <p>モルタルは必ず機械練りとする。固まりは排出後、スコップ等でつぶしてから使用する。モルタルの練り温度は10~35℃とする。</p>	 <p>ボンドコート 洗車ブラシ</p> <p>湿潤状態のコンクリート面へ、セメントペーストあるいはモルタル材料を、洗車ブラシ等でパッド施工前にすり込む。</p>	 <p>表面を金ゴテ仕上げ パッド</p> <p>金ゴテ等でタンピングし、所定のレベルに表面を上げる。</p>	 <p>ビニールシート ぬれウエス パッド</p> <p>基礎</p>

物性試験結果例

使用水量 (ℓ/袋)	コンシス テンシー	練上り温度 (°C)	養生温度 (°C)	ブリーディング率 ¹⁾ (%)	凝結時間 ²⁾ (時-分)		膨張収縮率 ³⁾ (%)			
					始 発	終 結	1日	3日	7日	28日
2.5	モルタルを強く握り、形状を保つ程度の硬さ。	20.0	5	0.0	1-30	5-20	+0.08	+0.09	+0.09	+0.09
			20	0.0	1-10	4-00	+0.13	+0.14	+0.14	+0.14
			30	0.0	1-00	3-20	+0.15	+0.16	+0.16	+0.16

圧縮強度 ⁴⁾ (N/mm ²)				静弾性係数 ⁵⁾ (kN/mm ²)		曲げ強度 ⁶⁾ (N/mm ²)		コンクリートとの付着強度 ⁷⁾ (N/mm ²)
1日	3日	7日	28日	7日	28日	7日	28日	28日
3.9	32.5	51.2	66.2	29.4	34.3	-	-	-
29.8	48.8	59.1	69.3	31.4	35.3	9.41	11.4	2以上(コンクリート部で破断)
35.3	50.7	60.6	69.8	32.3	35.3	-	-	-

- 1) ブリーディング率: 土木学会規準 JSCE-F542-1999「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」に準じた。
- 2) 凝 結 時 間: JIS A 1147:2001「コンクリートの凝結時間試験方法」によった。
- 3) 膨 張 収 縮 率: 土木学会規準 JSCE-F542-1999「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」に準じた。
- 4) 圧 縮 強 度: 直径50mm×高さ100mmの円柱供試体を用い、JIS A 1108:1999「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた。
- 5) 静 弾 性 係 数: 直径50mm×高さ100mmの円柱供試体を用い、JIS A 1149:2001「コンクリートの静弾性係数試験方法」に準じた。
- 6) 曲 げ 強 度: 40mm×40mm×160mmの角柱供試体を用い、JIS R 5201:1997「セメントの物理試験方法」に準じた。
- 7) コンクリートとの付着強度: 建研式接着力試験機を使用した。

施工上の注意事項

1. 本品の練混ぜには必ずミキサを用い、練混ぜ水には水道水またはこれに準ずるものを使用してください。
2. 練混ぜにアルミ製の羽根等を使用した場合、異常膨張する恐れがあるため使用しないでください。
3. 施工厚さが薄い場合や無拘束面(外部に露出する面)が大きい場合は、環境条件によりひび割れ等の不具合を生じる恐れがあるため、弊社建材営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

取扱上の注意事項

1. 本品は吸湿性を有する粉末品ですのでセメントと同様に取り扱い、袋単位で使用し、破袋または一度開封して放置された製品は使用しないでください。
2. 本品は水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚、目、呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
3. 取り扱いに当たっては、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
4. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
5. 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
6. 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けてください。

包装形態

25kg防湿袋詰

※本商品についてのお問い合わせは、弊社建材営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

BASF ポズリス株式会社

本 社 東京都港区六本木6丁目10番1号 混和剤営業部 TEL 03-3796-9870 FAX 03-3796-9980
六本木ヒルズ森タワー 21階 建材営業部 TEL 03-3796-9850 FAX 03-3796-9980

仙 台 支 店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 大 阪 支 店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244
東 京 支 店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 福 岡 支 店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273
名 古 屋 支 店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713

札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061 横浜営業所 TEL 045-211-0485 FAX 045-211-0487
宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263 静岡営業所 TEL 054-254-2514 FAX 054-254-2515
千葉営業所 TEL 043-266-6181 FAX 043-266-6183 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505
上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218
(社本金沢事務所) 鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

www.pozzolite.basf.co.jp

●ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名に®マークを付記したものは、BASF社の登録商標です。

●ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

●万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。

●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●BASFポズリス株式会社は開発・技術センターと茅ヶ崎工場及び堺製造センターでISO9001を、また開発・技術センターと茅ヶ崎工場においてISO14001を審査登録しています。





The Chemical Company

※本商品についてのお問い合わせは、本社建材営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

BASF ポズリス株式会社

本 社 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 21階
混和剤営業部 TEL 03-3796-9870 FAX 03-3796-9980
建材営業部 TEL 03-3796-9850 FAX 03-3796-9980

仙台支店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 大阪支店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244
東京支店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 福岡支店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273
名古屋支店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713

札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061 横浜営業所 TEL 045-211-0485 FAX 045-211-0487
宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263 静岡営業所 TEL 054-254-2514 FAX 054-254-2515
千葉営業所 TEL 043-266-6181 FAX 043-266-6183 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505
上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218
(松本金沢事務所) 鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

www.pozzolith.basf.co.jp

●ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名に®マークを付記したものは、BASF社の登録商標です。

●ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

●万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。

●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●BASFポズリス株式会社は開発・技術センターと茅ヶ崎工場及び堺製造センターでISO9001を、また開発・技術センターと茅ヶ崎工場においてISO14001を審査登録しています。

