

マスターフロー[®] 550 グラウト

MASTERFLOW[®] 550 GROUT

特殊セメント系/非金属骨材系 高性能無収縮グラウト材

マスターフロー 550 グラウトは、主として緊急工事あるいは工期に制約のある補修工事等、養生期間が十分とれない土木・建築構造物および機械設備類の据付け工事に用いられる超早強性の無収縮グラウト材で、静荷重はもとより動荷重を十分支持し、基礎部に均一に伝達することができます。また、流動性に富み無収縮性で安定した強度発現性と耐久性を有します。

特長

- 1. 施工性 (流動性)**
流動性に優れているため、ライナーパッドやアンカーボルト等の介在物の隅々まで間隙部を密実に充填することができます。
- 2. 無収縮性**
所定のコンシステンシーの範囲内で練り混ぜられたグラウトは、材料分離やブリーディングが無く、安定した無収縮性を示します。
- 3. 超早強性 (参考値)**
材齢3時間で強度を発現します (20℃で 10N/mm²)。
- 4. 耐久性**
乾湿の繰り返し、温度変化あるいは凍結融解等の環境条件に対して、長期にわたって安定した耐久性を示します。
- 5. 可使時間の延長**
専用助剤を使用することにより、可使時間の延長ができます。

用途

- 緊急を要する土木・建築構造物の据付け工事
- アンカーボルトの固定、流し込みパッド

仕様

1m ³ 当りの標準使用量 (kg)	使用水量 (ℓ/袋)	コンシステンシーの範囲 (J14漏斗流下時間・秒)	練上り温度の範囲 (℃)	可使時間 (20℃)
1,875 (25kg×75袋)	4.1~4.6	6~10	10~30	約20分

施工方法


- 健全なコンクリート面を露出させ、粗面状態で余剰水のない湿潤面とした上で施工してください。湿潤面にできない場合は、乾燥したコンクリート面に吸水防止材等を塗布した上で施工してください。
- マスターフロー 550 グラウトは「すぐ使える」プレミックス製品ですので、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて、ミキサで均一に練り混ぜてから使用してください。
- 使用水量は、材料温度、気温およびミキサの性能等によって多少左右されます。注入施工に適した軟度のグラウトを得るには、1袋当たり4.1~4.6ℓの範囲で使用してください。
- 1袋当たりの練上り量は約13ℓで、1m²当りの標準使用量は1,875kg(25kg×75袋)になります。

物性試験結果例

項目		測定値			試験方法
使用水量 (ℓ/袋)		4.3			
コンシステンシー (秒)		6.5			土木学会規準 JSCE-F541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」に規定するJ14漏斗に準じた。
養生温度 (°C)		5	20	30	
ブリーディング率 (%)		0	0	0	土木学会規準 JSCE-F542-1999「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」に準じた。
凝結時間 (時-分)	始発	0-21	0-18	0-15	JIS A 1147:2001「コンクリートの凝結時間試験方法」に準じた。
	終結	0-28	0-20	0-17	
圧縮強度 (N/mm ²)	3時間	10.5	17.2	20.8	直径50mm×高さ100mmの円柱供試体を用い、JIS A 1108:1999「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた(水中養生)。
	6時間	15.0	20.5	23.2	
	1日	25.4	34.4	35.6	
	3日	33.8	43.0	45.7	
	7日	41.7	50.6	53.2	
	28日	54.0	61.2	64.5	

膨張収縮率

土木学会規準 JSCE-F542-1999「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」に準じた。



施工上の注意事項

1. 本品の練混ぜには必ずミキサを用い、練混ぜ水には水道水またはこれに準ずるものを使用してください。
2. 練混ぜにアルミ製の羽根等を使用した場合、異常膨張する恐れがあるため使用しないでください。
3. 専用助剤の使用は、必ず試験練りを行って可使用時間を確認した後に決定してください。
4. 充填間隙が薄い、または厚い場合および無拘束面(外部に露出する面)が大きい場合は、環境条件によりひび割れ等の不具合を生じる恐れがあるため、弊社建材営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

取扱上の注意事項

1. 本品は吸湿性を有する粉末品ですのでセメントと同様に取り扱い、袋単位で使用し、破袋または一度開封して放置された製品は使用しないでください。
2. 本品は水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚、目、呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
3. 取り扱いに当たっては、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
4. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
5. 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
6. 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けてください。

包装形態

25 kg防湿袋詰



The Chemical Company

※本商品についてのお問い合わせは、本社建材営業部または最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

BASF ポズリス株式会社

本社 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 21階
混和剤営業部 TEL 03-3796-9870 FAX 03-3796-9980
建材営業部 TEL 03-3796-9850 FAX 03-3796-9980

仙台支店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 大阪支店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244
東京支店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 福岡支店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273
名古屋支店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713

札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061 横浜営業所 TEL 045-211-0485 FAX 045-211-0487
宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263 静岡営業所 TEL 054-254-2514 FAX 054-254-2515
千葉営業所 TEL 043-266-6181 FAX 043-266-6183 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505
上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218
(松本・金沢事務所) 鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

www.pozzolith.basf.co.jp

●ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名に®マークを付記したものは、BASF社の登録商標です。

●ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

●万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。

●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●BASFポズリス株式会社は開発・技術センターと茅ヶ崎工場及び堺製造センターでISO9001を、また開発・技術センターと茅ヶ崎工場においてISO14001を審査登録しています。

